



KARTA TECHNICZNA

SADOLIN LAKIER DO PARKIETÓW INTENSYWNIE EKSPLOATOWANYCH

Lakier do parkietów; połysk, półmat



Wysokowydajny



Bardzo niski poziom zapachu



Odporny na zarysowania



Szybkoschnący


INFORMACJE O PRODUKCIE

Zastosowanie	Sadolin Lakier do Parkietów Intensywnie Eksploatowanych przeznaczony jest do zabezpieczania wewnątrz pomieszczeń powierzchni drewnianych takich jak schody, parkiety, sale taneczne i sale gimnastyczne. Za sprawą opatentowanej technologii Diamond Technology™ Sadolin Lakier do Parkietów Intensywnie Eksploatowanych charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne nawet do 10 lat. Dzięki wodnej formulacji, lakier ma bardzo niski poziom zapachu po wymalowaniu, co umożliwia jednocześnie użytkowanie sąsiadujących pomieszczeń. Szybkoschnąca formuła pozwala na nałożenie koniecznych warstw w 1 dzień oraz przy zachowaniu stosownej ostrożności małe nasilenie ruchu pieszego można dopuścić już po upływie 24 godz.
Kolorystyka	bezbarny; Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w bieżącym cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach.
Opakowania	0,75L, 2,5L, 5L; Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach.
Cechy produktu	- Przeznaczenie - do wewnątrz. - Efekt dekoracyjny - połysk, półmat. - Odporność na działanie wody - wytrzymuje standardową wilgotność powietrza występującą zazwyczaj w pomieszczeniach. Polakierowane powierzchnie nie mogą być zanurzone w wodzie lub narażone na znaczną i częstą kondensację wilgoci. - Odporność mechaniczna - wysoka przyczepność do podłoża, - wysoka twardość i odporność na ścieranie. - Odporność chemiczna - odporny na działanie standardowych środków chemii gospodarczej i alkoholu. Ewentualne zabrudzenia niezwłocznie usunąć miękką gąbką i wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Skład nominalny	- Pigment - nie dotyczy - Substancja błonotwórcza - uretanowo-akrylowa dyspersja kopolimerowa - Rozpuszczalnik - woda - Inne - w wykończeniu półmatowym, obojętne chemicznie środki matujące.
Gęstość	ok. 1,05 g/cm ³
LZO	Limit zawartości LZO (kat.:A/e): 130g/l (2010). Produkt zawiera max 129g/l LZO.
Schnięcie	Dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+20°C i wilgotności względnej ok. 65%, przy dobrej wentylacji: - do schnięcia powierzchniowego – 0,5 godziny - do nakładania następnej warstwy – 2 godzin Pomalowane powierzchnie mogą być oddane do eksploatacji po całkowitym utwardzeniu się powłoki, tj. najwcześniej po 5-7 dniach oraz zaniku zapachu wyrobu. Jeśli zachowa się stosowną ostrożność, to małe nasilenie ruchu pieszego można dopuścić po upływie 24 godz. Uwaga! Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj i gatunek malowanego drewna mogą wydłużyć czas schnięcia.

KARTA TECHNICZNA

SADOLIN LAKIER DO PARKIETÓW INTENSYWNIE EKSPLOATOWANYCH

Lakier do parkietów; połysk, półmat




Ilość warstw	2-3 warstwy
Wydajność	Do 25m ² /l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża.
Rozcieńczalnik	Nie stosuje się. Produkt gotowy do użycia
Okres ważności	Okres przydatności: 4 lata od daty produkcji. Dane identyfikujące wyrób oraz termin upływu ważności wyrobu podawany jest na opakowaniu jednostkowym.

STOSOWANIE PRODUKTU

Przygotowanie wyrobu	Dokładnie wymieszać przed stosowaniem, niedopuszczając do napowietrzenia produktu Nie dodawać obcych składników Nie rozcieńczać produktu
Przygotowanie podłoża	Powierzchnie muszą być czyste, suche, zwarte, odtłuszczone, gładko oszlifowane, pozbawione nalotów organicznych. 1. Najlepsze efekty uzyskasz: • usuwając całkowicie (najlepiej poprzez cyklinowanie lub zeszlifowanie) stare, zniszczone powłoki lakiernicze; • zażywiczone miejsca, tłuszcze, substancje oleiste oraz preparaty woskowe – usuwając benzyną lako- wą, natomiast brud i kurz – myjąc wodą z dodatkiem środka myjącego; • naloty organiczne – usuwając i kolejno zabezpieczając odpowiednim środkiem grzybobójczym; • pęknięcia i ubytki w drewnie – wypełniając masą szpachlową do drewna. 2. Gruntowanie podłoża: • Surowe powierzchnie drewna (np. wcześniej nielakierowane, po cyklinowaniu): - należy zagruntować jedną warstwą Sadolin Lakier do Parkietów Intensywnie Eksploatowanych o wykończeniu połyskowym, poprzez mocne i dokładne wtarcie lakieru w drewno, • Podłoża wcześniej pokryte lakierem tego samego rodzaju: - oczyścić z zanieczyszczeń i zmatowić papierem ściernym, odpylić, - przetestować: wykonując próbne wymalowanie. Jeżeli po wyschnięciu lakieru powstanie niepożądany efekt należy stare powłoki usunąć całkowicie i na nowo przygotować podłoże do lakierowania. <i>Uwaga!</i> <i>Szlifowanie na sucho powoduje powstawanie kurzu i pyłu. Zalecamy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.</i>
Lakierowanie	• Warunki lakierowania: - temperatura otoczenia i lakierowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +28°C - wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80% - wilgotność lakierowanego drewna nie powinna przekraczać 9%. <i>Warunki lakierowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki.</i> • Zalecane metody lakierowania: - Pędzle: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle o miękkim, sztucznym włosiu. • Parametry lakierowania nawierzchniowego (ostatecznego): - rozprowadzaj cienkimi warstwami, równomiernie (najlepiej) wzdłuż stojów drewna, uważając aby nie dopuścić do wyschnięcia krawędzi nakładanej warstwy przed zakończeniem lakierowania (zachowanie tzw. ciągłości prac malarskich), - przed nałożeniem kolejnej warstwy poprzednią, po jej wyschnięciu (najwcześniej po 2 godzinach) należy delikatnie przeszlifować drobnosiarnistym papierem ściernym, - nakładaj 2 lub 3 warstwy lakieru, w odstępie, co najmniej 2 godziny od naniesienia poprzedniej warstwy. <i>Uwaga!</i> <i>Nie używaj lakieru na powierzchnie podgrzewane, narażone na ciągły kontakt z wodą, wcześniej oliwione lub woskowane, panele lub deski parkietowe fabrycznie lakierowane oraz na drewnie zażywiczonym.</i> <i>Po zakończeniu prac malarskich pomieszczenie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.</i> <i>Polakierowane powierzchnie mogą być oddane do eksploatacji po całkowitym utwardzeniu się powłoki tj. najwcześniej po 5-7 dniach oraz zaniku zapachu wyrobu. Jeśli zachowa się stosowną ostrożność, to małe nasilenie ruchu pieszego można dopuścić po upływie 24 godz.</i> <i>Lakier może powodować lekkie przyciemnienie drewna.</i> <i>Do malowania dużych powierzchni zalecamy używanie lakierów z jednej serii produkcyjnej. Numer serii na opakowaniu.</i>
Czyszczenie narzędzi malarskich	Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość lakieru, a następnie umyć je wodą. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

KARTA TECHNICZNA
SADOLIN LAKIER DO PARKIETÓW INTENSYWNIE EKSPLOATOWANYCH
 Lakier do parkietów; połysk, półmat



DODATKOWE INFORMACJE	
Przechowywanie i transport	- Przechowywanie W oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła. <i>Uwaga:</i> <i>Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu.</i> - Transport Produkt nie jest klasyfikowany, jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie obowiązującej Umowy ADR. Przewozić krytymi środkami transportu. <i>Szczegółowe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14).</i>
Środki ostrożności	Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki produktu
Atesty, certyfikaty, dokumenty	Pracujemy zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2008 Produkt posiada atest PZH Karta Charakterystyki e – gwarancja dokładności napełniania opakowań
Informacje uzupełniające	Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich. Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować: - pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek); - pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com; - pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 48 02-255 Warszawa
Data aktualizacji	Styczeń 2016