

Impregnat do kostki NEUTRAL wodny Onduline C&P

Karta techniczna

Data utworzenia: 30.01.2025

Karta techniczna

Impregnat do kostki NEUTRAL wodny Onduline C&P

OPIS PRODUKTU

Impregnat do kostki NEUTRAL (wodny) Onduline C&P to wysokiej jakości, innowacyjny impregnat przeznaczony do impregnacji kostki brukowej, oparty na technologii silanowej i siloksanowej. Mocno ogranicza nasiąkliwość powierzchni, chroni przed działaniem warunków atmosferycznych oraz rozwojem mikroorganizmów, mchów i porostów. Nie powoduje połysku, nie tworzy powłoki, nie wpływa na zwiększenie poślizgu. Zapobiega wypłukiwaniu się pigmentów. Impregnat do kostki NEUTRAL (wodny) nie pogłębia i nie uwytadnia koloru. Charakteryzuje się neutralnym zapachem – może być stosowany wewnątrz budynków.

PRZEZNACZENIE

Impregnacja kostki brukowej

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Nie powoduje połysku, nie tworzy powłoki, nie wpływa na zwiększenie poślizgu.
- Nie pogłębia koloru
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

WAŻNE

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną produktu oraz wykonać próbę na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu celem sprawdzenia działania. Oceny działania produktu dokonywać po całkowitym wyschnięciu czyszczonej powierzchni. Przed przystąpieniem do impregnacji należy sprawdzić wskazówki producenta impregnowanej powierzchni.

Onduline Polska Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec

KRS: 0000034775
REGON: 010580320
NIP: 118-00-18-047

Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Kapitał Zakładowy:
8 200 000,00 zł

PRZYGOTOWANIE PREPARATU

Produkt gotowy do użycia – nie należy go rozcieńczać.

Preparat stosować wyłącznie w rękawicach i okularach ochronnych.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Odpowiednie przygotowanie podłoża jest warunkiem prawidłowo wykonanej impregnacji. Powierzchnia ta powinna być sucha, czysta i niezatłuszczona.

Jeżeli podłoże było już wcześniej zaimpregnowane, impregnaty i powłoki należy usunąć za pomocą odpowiedniego środka.

Przed impregnacją zaleca się umycie powierzchni Preparatem do mycia kostki Onduline C&P dla osiągnięcia lepszego efektu impregnacji.

W przypadku występowania wykwitów węglanowych na powierzchni, należy je usunąć używając Preparatu do czyszczenia wykwitów z kostki brukowej Onduline C&P.

W przypadku nowo wykonanych podjazdów, chodników itp. odczekać z impregnacją do całkowitego wyschnięcia spoin i zaprawy klejącej.
Powierzchnie nieprzeznaczone do impregnacji należy zabezpieczyć przed zachlapaniem.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Impregnację należy wykonywać w temp. od +5°C do + 30°C, podczas suchej i bezdeszczowej pogody. Nie stosować przy silnym nasłonecznieniu.
2. Preparat nakładać za pomocą wałka, pędzla lub natryskiem niskociśnieniowym.
3. W celu uniknięcia niedociągnięć, zaleca się minimum dwukrotne nakładanie metodą „mokre na mokre”: warstwy następujące po sobie nakładać w krótkich odstępach czasu. Drugą warstwę nakładać, gdy pierwsza warstwa impregnatu wsiąkła, ale powierzchnia jest jeszcze wilgotna. W celu dokładnego pokrycia powierzchni zalecamy nakładanie następujących po sobie warstw „na krzyż” – pierwszą warstwę nakładać od lewej do prawej strony, a drugą z góry do dołu.
4. Powierzchnia powinna być nasyczona równomiernie i dokładnie.
5. Nadmiar impregnatu w postaci kropli rozetrzeć wałkiem lub pędzlem. Nie pozostawiać nadmiaru do wyschnięcia.

UWAGI DODATKOWE

Po otwarciu opakowania nie dopuścić do zanieczyszczenia impregnatu kurzem lub piaskiem – nie maczać pędzla/wałka bezpośrednio w opakowaniu, jeśli nie zostanie zużyte w całości.

Powierzchnie zaimpregnowane chronić przed wodą i zabrudzeniami przez minimum 12 godzin, uwzględniając temperaturę minimum 15°C. Osiągnięcie właściwości ochronnych impregnatu zachodzi po wyschnięciu/odparowaniu rozpuszczalnika, a pełne wiązanie po około 48 godzinach. Podczas występowania niskich temperatur czas schnięcia może się wydłużyć.

WYDAJNOŚĆ

W zależności od struktury materiału oraz sposobu aplikacji, wydajność wynosi średnio ok. 3-6m² z jednego litra impregnatu, przy jednokrotnej impregnacji. Zużycie należy oszacować na podstawie wykonanej próby.

Onduline Polska Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec

KRS: 0000034775
REGON: 010580320
NIP: 118-00-18-047

Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Kapitał Zakładowy:
8 200 000,00 zł

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych opakowaniach Impregnat do kostki NEUTRAL (wodny) Onduline C&P daje się przechowywać przez 24 miesiące w temperaturach pomiędzy +5°C +30°C, o ile opakowania są szczelnie zamknięte. Należy chronić opakowania przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego. Przechowywanie ponad podany czas nie oznacza, że po tym okresie środek nie jest już użyteczny ale, że ze względu na konieczność zapewnienia jakości, niezbędne jest każdorazowe samodzielne przetestowanie preparatu. Data produkcji każdej partii jest podana na opakowaniu.

WSKAZÓWKI ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie prace z preparatem Impregnat do kostki NEUTRAL (wodny) Onduline C&P należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, oraz odzież ochronną. Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować odpowiednie maski zabezpieczające drogi oddechowe. Przestrzegać ogólnych zasad BHP, oraz innych zawartych na etykiecie.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów.

POSTĘPOWANIE

W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Zawartość usuwać do autoryzowanych punktów utylizacji odpadów zgodnie z miejscowymi przepisami.

Utylizacja pustych opakowań leży po stronie użytkownika końcowego i powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Butelka o pojemności 1L

Kanister o pojemności 5L

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i wiedzy. Prezentowane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt biuro@onduline.com.pl

UFI: 6390-Y0UK-C009-5MFH

Onduline Polska Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec

KRS: 0000034775
REGON: 010580320
NIP: 118-00-18-047

Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Kapitał Zakładowy:
8 200 000,00 zł