



Podkład do zszarzałego drewna V33

PRZEZNACZENIE

- Zniszczone elementy drewna na zewnątrz: płoty, drzwi, ramy okienne itp.
- Surowe, zniszczone i poczerniałe drewno.

INFORMACJE

- Podkład do zszarzałego drewna V33 umożliwia **szybką i prostą renowację** powierzchni.
- **Maskuje uszkodzenia** i przebarwienie drewna spowodowane trudnymi warunkami pogodowymi.
- **Ujednolica kolor** drewna przed aplikacją lazury.
- Nadaje powierzchni wygląd jasnego drewna.
- Jest **kompatybilny z lazurami na bazie wody i rozpuszczalnika**. Nie stosować na lazury kolorowe, takie jak zielony, czerwony, niebieski itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- **Stare drewno, surowe lub pokryte starą warstwą lazury:** usunąć łuszczące się i odpadające elementy za pomocą papieru ściernego i odpylić.
- W celu lepszej ochrony przed biokorozją, drewno surowe zabezpieczyć Impregnatem do drewna budowlanego V33.

APLIKACJA

Temperatura stosowania od 12°C do 25°C. Unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Nie stosować podczas deszczu lub przy wysokiej wilgotności powietrza.

1. Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. W trakcie nakładania w razie potrzeby powtórnie wymieszać.
2. Nakładać za pomocą pędzla. Należy nałożyć jedną lub dwie warstwy w zależności od porowatości podłoża. Drugą warstwę można nałożyć po minimum 6 godzinach od nałożenia pierwszej.
3. Otrzymany kolor powinien być jednolity i maskować ciemny odcień drewna.
4. Po całkowitym wyschnięciu Podkładu (min. 12 godzin od nałożenia), należy nanieść dwie warstwy lazury.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Jeśli podłoże jest bardzo porowate, nałóż drugą, cienką warstwę Podkładu do zszarzałego drewna V33, aby wyrównać zabarwienie.
- Aby uzyskać jak najlepszy efekt estetyczny należy nałożyć na powierzchnie lazury w odcieniu drewna, unikając zbyt jasnych odcieni.
- Produkt nie jest odpowiedni do rozjaśnienia drewna świeżo pokrytego lazura. W tym wypadku należy usunąć warstwę lazury mechanicznie za pomocą papieru ściernego lub chemicznie za pomocą Żelu do usuwania starych powłok V33.

PARAMETRY TECHNICZNE

Opakowanie:	0,5L, 2,5L
Czas schnięcia:	między warstwami 6h
Wydajność:	1L = 8m ² (1 warstwa)
Czyszczenie narzędzi:	woda
Nakładanie:	pędzel

WYGLĄD



Lazura na podkładzie

Podkład na drewnie

Poszarzałe drewno