

LAZURA DŁUGOTRWAŁA OCHRONA V33

*Skutecznie chroni drewno przed deszczem, mrozem i UV
Flexy Care: Trwała i niełuszcząca się powłoka
Bio-Sourced Technology*



Przeznaczenie

- Drewno na zewnątrz i wewnątrz: elewacje, drzwi, bramy, podbitki, ogrodzenia, domki narzędziowe itp.
- Powierzchnie pionowe, umożliwiające swobodny spływ wody i śniegu. Nie może być warstwą wykończeniową parkietu ani tarasu.
- Wszystkie europejskie i egzotyczne gatunki drewna.

Właściwości

Lazura Długotrwała Ochrona V33 zapewnia piękny wygląd powierzchni oraz długotrwałą ochronę przed szkodliwym działaniem czynników pogodowych.

WYSOKA ODPORNOŚĆ

- Długotrwała ochrona przed promieniowaniem UV i czynnikami pogodowymi (deszcz, śnieg, mróz).
- Hydrofobowa formuła: krople wody nie wnikają w głąb drewna, a spływają po jego powierzchni.
- Flexy Care - elastyczna i odporna powłoka pracuje wraz ze zmianami objętościowymi drewna, dzięki czemu nie łuszczy się i nie pęka.

TRWAŁE PIĘKNO DREWNA

- Aksamitny, satynowy aspekt, bliski naturalnemu wyglądowi drewna.
- Mikroporowata powłoka: pozwala drewnu oddychać.

WYGODNA APLIKACJA

- Kompatybilna ze wszystkimi rodzajami lazur.
- Niekapiąca formuła ułatwia malowanie pionowych powierzchni.
- Szybkoschnąca.

Przygotowanie podłoża

Drewno musi być czyste, suche, zdrowe i odtłuszczone. Należy lekko przeszlifować narożniki i krawędzie, aby je zaokrąglić.

- **DREWNO SUROWE:** przeszlifować papierem ściernym i odpylić. W celu ochrony przed grzybami oraz owadami należy zastosować gruntujący impregnat biobójczy V33.
- **DREWNO TWARDE I EGZOTYCZNE (dąb, modrzew, tek itp.):** pierwszą warstwę lazury rozcieńczyć dodając ok. 10% wody, drugą warstwę nałożyć nierozcieńczoną. W przypadku drewna tłustego powierzchnię należy odtłuścić.
- **DREWNO WCZEŚNIEJ POKRYTE IMPREGNATEM / LAZURĄ:** usunąć złuszczącą się warstwę mechanicznie lub chemicznie, a następnie przeszlifować podłoże drobnopiętnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni. Gdy powłoka jest nienaruszona - zmatowić powierzchnię papierem ściernym i odpylić.
- **DREWNO POSZARZĄŁE:** w celu ujednolicenia koloru podłoża można zastosować Podkład do zszarzałego drewna V33.

Nakładanie

Temperatura stosowania od 12°C do 25°C. Unikać nakładania na gorące drewno oraz w miejscach nasłonecznionych, podczas opadów i silnego wiatru.

- Przed użyciem oraz w trakcie malowania dokładnie wymieszać, sięgając mieszadłem do dna puszek.
- Nałożyć 2 warstwy pędzlem lub 3 warstwy pistoletem natryskowym. W przypadku aplikacji pistoletem produkt rozcieńczyć dodając ok. 10% wody.
- Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaleca się szlifowanie międzywarstwowe drobnopiętnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni. Po każdym szlifowaniu powierzchnię należy odpylić.

Ważne informacje i zalecenia

- Lazura bezbarwna ulega szybszej degradacji i powinna być stosowana jedynie do malowania powierzchni wcześniej zabezpieczonych kolorową lazurą lub do rozjaśnienia pozostałych kolorów.
- Na drewno narażone na silne oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w przypadku jaśniejszych odcieni zaleca się nałożenie dodatkowej warstwy.
- Nie stosować na drewno modyfikowane termicznie (thermodrewno).
- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od gatunku drewna oraz ilości naniesionych warstw i jest widoczny po wyschnięciu produktu.
- Przed rozpoczęciem prac zalecamy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.
- Z powodów technicznych kolor na naklejce kolorystycznej jest pogładowy i może odbiegać od koloru po wymalowaniu.
- Po użyciu usunąć jak najwięcej lazury z narzędzi. Nie wyrzucać resztek produktu oraz wody/roztworu pozostałych po umyciu narzędzi do zlewu, toalety, kanalizacji, kosza itp., by uniknąć przedostania się produktu do środowiska.
- Puskę z niewykorzystaną lazurą należy szczelnie zamknąć i przechowywać postawioną do góry dnem, aż do ponownego użycia.
- Odzyskując niewykorzystaną farbę w celu jej ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie obniżyć wpływ, jaki produkt wywiera na środowisko w ciągu swojego cyklu życia. Oszacuj potrzebną ilość farby, aby ograniczyć jej straty.

Informacje techniczne

Wykończenie	satynowe
Opakowanie	0.75L, 2.5L, 4.5L
Czas schnięcia	między warstwami: 3h
Wydajność (1 warstwa)	1L = ok. 12 m ²
Czyszczenie narzędzi	woda
Nakładanie	pędzel, pistolet

