



RENOWACJA: FARBA DO MEBLI

- doskonała na różne rodzaje powierzchni
- odporna na zaplamienia kuchenne i częste mycie
- dobra przyczepność do podłoża
- nie wymaga podkładu
- posiada atest higieniczny NIZP PZH - BIP

Przeznaczenie

Doskonała do odświeżania większości typów mebli tj. szafki kuchenne, regały, krzesła, stoły wykonane z drewna surowego, malowanego, lakierowanego, z laminatów i melaminy, z płyty MDF. Poza wyjątkiem szafek pokrytych PET. Farba jest odporna na plamy, wytrzymała na zadrapania i codzienne użytkowanie. Można ją zastosować w kuchni, łazience i sypialni.

Kolory

biały, len, platynowy, popielaty, granatowy, antracyt, szara zieleń

Opakowania

700ml
2L

Parametry techniczne

wygląd powłoki:	mat
ilość warstw:	2
nanoszenie drugiej warstwy:	po 2 - 4 godz.
całkowity czas schnięcia:	8 godz.
wydajność:	12 m ² /l (zależy od chłonności podłoża)
narzędzia:	pędzel, wałek gąbkowy
termin przydatności:	4 lata
limit zawartości LZO:	kat. A/d/FW 130 g/l - maks. 129 g/l

Przygotowanie podłoża

Malowane powierzchnie powinny być suche i czyste. Należy je dokładnie umyć i odtłuścić, zmyć czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Następnie delikatnie przeszlifować papierem ściernym i odpylić. Łuszczącą się farbę usunąć, nierówności przeszlifować papierem ściernym i odpylić. Sęki w surowym drewnie należy uszczelnić masą szpachlową do drewna. Nie należy stosować bezpośrednio na powierzchnie woskowane i olejowane. Silikon należy usunąć przed nałożeniem farby. Nałożyć ponownie po całkowitym wyschnięciu farby. Nie stosować na powierzchniach, które będą całkowicie zanurzone w wodzie.

Aplikacja

Farba gotowa do użycia. Nie rozcieńczać. Dokładnie wymieszać przed użyciem. W przypadku kilku opakowań farby tego samego koloru, ale z różnych partii produkcyjnych - wymieszać w większym opakowaniu zbiorczym. Malować w temperaturze od 10°C do 25°C. Aby otrzymać pełne właściwości i odporność produktu, należy nałożyć 2 warstwy za pomocą pędzla lub wałka gąbkowego. Nie nanosić poprawek podczas wysychania farby. Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 10 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.

Informacje dodatkowe

Przed zastosowaniem farby zalecane jest wykonanie malowania próbnego na niewielkiej powierzchni, gdyż mogą wystąpić różnice między kolorem rzeczywistym a oznaczniakiem koloru, wynikające z techniki drukarskiej.
Atest NIZP PZH – PIB nr B.BK.60111.0615.2023

Usuwanie plam i zabrudzeń

Zabrudzenia usunąć miękką gąbką i wodą w czasie nie dłuższym niż 15 minut od ich powstania. Do usuwania codziennych plam i zabrudzeń, które powstają podczas użytkowania można użyć domowych środków czyszczących jak np. płyn do mycia na czyni. Unikać stosowania produktów na bazie wybielaczy.

Mycie narzędzi

Po zakończeniu prac usunąć jak najwięcej farby z pędzli i wałków przed umyciem ich w ciepłej wodzie z mydłem.

Magazynowanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 5°C do 25°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić przed mrozem. Przed kolejnym użyciem sprawdzić stan farby.

Utylizacja odpadów

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Środki bezpieczeństwa

Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.

Data aktualizacji karty technicznej: 02.02.2024